

## Softline Paradise i Basic S202

Zastosowanie specjalnej technologii wykańczania pozwoliło uzyskać materiał zbliżony w swoich cechach użytkowych i wyglądzie do naturalnej skóry. Tkanina obiciowa przy zachowaniu doskonałych parametrów wytrzymałościowych stała się miękka i układalna, a jej molet bardzo naturalny.

Materiały Softline Paradise oraz Basic znajdują zastosowanie, jako tkanina tapicerska na meble do domu oraz miejsc użyteczności publicznej (hoteli, restauracji, kawiarni).






LP	PARAMETRY	JM	WIELKOŚĆ	METODA
1.	Masa powierzchniowa	$g/m^2$	$\geq 430$	PN-EN ISO 2286-2 ** Metoda A
2.	Grubość	$mm$	$\geq 0,9$	PN-EN ISO 2286-3 *
3.	Siła zrywająca - Wzdłuż - Wszerz	$\frac{daN}{5cm}$	$\geq 40$ $\geq 30$	PN-EN ISO 1421 * Metoda 1
4.	Wytrzymałość na rozdieranie - Wzdłuż - Wszerz	$daN$	$\geq 2$ $\geq 2$	PN-EN ISO 3377-2 *
5.	Przyczepność powłoki - Wzdłuż - Wszerz	$\frac{daN}{5cm}$	$\geq 2,5$ $\geq 2,5$	PN-EN ISO 2411 *
6.	Wytrzymałość na wielokrotne zginanie - w temperaturze pokojowej	Ilość zgięć w tys.	$\geq 50$	PN-75/C-89058 * Metoda BALLY'ego
7.	Odporność powłoki na ścieranie (metoda MARTINDALE'a)	Cykle	$\geq 40\ 000$	PN-EN ISO 5470-2 *
8.	Odporność na tarcie - na mokro - na sucho	Skala szarości	5 5	PN-EN ISO 105-X12 *
9.	Odporność na światło (potwierdzone przez IW)	Skala niebieska	min 5	PN-EN ISO 105-B02:2006 Metoda 2
10.	Palność - test zapałki (Schedule 4) - test papierosa (Schedule 5) (potwierdzone przez FIRA)	-	spełnia spełnia	BS 5852: 1979 Part 1
11.	Konstrukcja wyrobu	Powłoka	PU PCW	14 % 86 %
		Nośnik	Bawełna	100 %
12.	ATESTY / CERTYFIKATY	Atest Higieniczny Atest Niepalności FIRA Badanie odporności na światło		
13.	<b>Kolor:</b> Gama kolorów zgodna z katalogiem produktu. Istnieje możliwość opracowania koloru według np.: katalog RAL, Pantone itp. przy zachowaniu minimalnej ilości zamówienia. Dopuszcza się występowanie różnic w odcieniach w różnych partiach produkcyjnych.			
14.	Standardowa długość nawoju Standardowa szerokość:	40 mb 140 cm		

\* bez aklimatyzacji

\*\* bez aklimatyzacji i suszenia

## Przepis konserwacji materiału S202

<b>Środki dozwolone !!!</b>			
Codzienne zabrudzenia	Łagodny detergent najlepiej roztwór szarego mydła	czyścić regularnie z użyciem gąbki lub miękkiej szczotki	na koniec przetrzeć czyszczone miejsce wilgotną szmatką po czym wytrzeć do sucha (w celu usunięcia pozostałości detergentu)
Miejscowe, silniejsze zabrudzenia	25% roztwór alkoholu etylowego	delikatnie przecierać nasączonym tamponem z gazy	
<b>Przed użyciem środka innego niż łagodny detergent trzeba sprawdzić efekt w niewidocznym miejscu, a samo czyszczenie wykonać bardzo ostrożnie.</b>			

<b>Informacja</b>	
	Szamponować przy użyciu gąbki, pianą o małej zawartości wilgoci o temperaturze 20-40°C. (nie dopuścić do przemoczenia wyrobu)
	Nie prać!!! (delikatne wyroby)
	Nie chlorować!!! (nie stosować do bielenia związków wydzielających wolny chlor)
	Nie prasować!!! (nie dopuszczać do kontaktu z nagrzanymi powierzchniami np. kaloryfer)
	Nie czyścić chemicznie!!!

<b>Nie stosować !!!</b>	
Wosków	Użycie wymienionych środków może spowodować usztywnienie i pęknięcie materiału, a także zmianę koloru i połysku powierzchni wyrobu
Sprayów	
Silnych detergentów	
Środków zawierających rozpuszczalniki	
Środków do czyszczenia skóry naturalnej	
<b>Producent nie poleca stosowania środków do czyszczenia skór ekologicznych (sztucznej skóry)</b>	
<b>Kontakt materiału Softline Basic oraz Paradise z aktywnymi barwnikami zawartymi w odzieży może spowodować trwałe jego zabrudzenie</b>	